

AKEMI

TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 UNIVERSAL

(v originále stejný název)

Objednací číslo podle barvy: okr neutrální šedý bílý černý světlý okr

balení: 150 ml 10102 - - - - -

1000 ml 10120 10104 10103 10108 10107 10105

5000 ml 10113 - - 10125 10106 -

Charakteristika:

MARMORKITT 1000 Universal jsou středně viskózní dvousložkové tmely a lepidla na bázi nenasyčených polyesterových pryskyřic. Jsou vhodné pro přírodní a umělý kámen. Uvedené druhy jsou mírně thixotropní.

Oblast použití:

Vhodná konzistence a mírná thixotropie umožňuje velmi široké použití těchto výrobků, jako stěrkové tmely a lepidla. Jsou vhodné pro tmelení na vodorovných plochách. Není-li jiný tmel k dispozici pro tmelení na svislých plochách, lze MARMORKITT 1000 UNIVERSAL smíchat s thixotropním tmelem MARMORKITT 1000 L SPEZIAL v libovolném poměru. Obdobně jsou mísitelné se všemi tmely a lepidly MARMORKITT řady 1000 s výjimkou čirých (Wasserhell). Uvedené základní barvy těchto výrobků lze dále upravovat upravovat originál tónovacími pastami AKEMI, zejména pak Neutrál, který není pigmentovaný.

Návod k použití:

Plochy určené k lepení musí být dokonale suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100 g tmelu je nutno použít 2 až maximálně 3 g tužidlové pasty. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 20°C je čas na zpracování tmelu (do začátku želatinace) 4-7 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 1 hodině. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1. V n ě j š í t e p l o t a - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.
2. M n o ž s t v í t u ž i d l a - větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3% nejvýše 4%.
3. T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u - čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.



Nevytvrzené

škodí zdraví Nesmí přijít do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví škodlivé při intenzivním vdechování výparů, dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách zajistěte účinné větrání. Skladujte

mimo dosah dětí na suchém chladném a větratelném místě. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce, je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.

Milan Plíhal – **MONAK** , Na Nivách 570 , 351 37 Luby

info@monak.cz www.monak.cz tel. 602 108155 , 602 108156