

AKEMI

TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 UNIVERSAL Struktur

(v originále stejný název)

Objednací číslo: pro balení: 1000 ml ve struktuře: Jura 10131, 1000 ml Impala 10132, 1000 ml Travertin 10130

Charakteristika:

MARMORKITT 1000 Universal jsou středně viskózní dvousložkové tmely a lepidla na bázi nenasyčených polyesterových pryskyřic. Jsou vhodné pro přírodní a umělý kámen. Uvedené druhy jsou mírně thixotropní a jsou upraveny tak, že vytváří strukturu kamene.

Oblast použití:

Vhodná konzistence, mírná thixotropie a strukturové provedení, umožňuje velmi dobré použití těchto výrobků, jako stěrkové tmely. Jsou vhodné pro tmelení na vodorovných plochách. Není-li jiný tmel k dispozici pro tmelení na svislých plochách, lze MARMORKITT 1000 UNIVERSAL Struktur smíchat s thixotropním tmelem MARMORKITT 1000 L SPEZIAL v libovolném poměru. Obdobně jsou mísitelné se všemi tmely a lepidly MARMORKITT řady 1000 s výjimkou čirých (Wasserhell). Smícháním s jinými tmely se však mění i základní struktura originál tmele. Uvedené základní barvy těchto výrobků je možné i dále upravovat originál tónovacími pastami AKEMI.

Návod k použití:

Plochy určené k lepení musí být dokonale suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100 g tmele je nutno použít 2 až maximálně 3 g tužidlové pasty. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 20°C je čas na zpracování tmele (do začátku želatinace) 4-7 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 1 hodině. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1. **V n ě j š í t e p l o t a** - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.
2. **M n o ž s t v í t u ž i d l a** - větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3% nejvýše 4%.
3. **T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u** - čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.



Nevytvrzené škodí zdraví Nesmí přijít do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví škodlivé při intenzivním vdechování výparů, dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách zajistěte účinné větrání. Skladujte mimo dosah dětí na suchém chladném a větratelném místě. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvřené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce, je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.